# COLOR FILLER (МНОГОЦВЕТНЫЙ)

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1 2К

## КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

2K COLOR FILLER 5:1 – Акриловый грунт наполнитель.
Отвердитель HARDENER for 2K COLOR FILLER 1:5 для Грунта наполнителя 5:1.
Разбавитель для акриловых продуктов.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-х компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта.

## СВОЙСТВА

- Легко размешивается и наносится.
- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.

## СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 538 [г/л]. Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый грунт можно наносить на:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- Полиэфирные шпатлевки.
- Эпоксидные грунты.
- Реактивные грунты.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.
Для шлифования рекомендуем:

- наждачную бумагу с градацией P280÷P320 (GRP P400) (для шлифования вручную по мокрому, по сухому)
- наждачную бумагу с градацией P180÷P220 (для машинного шлифования по сухому).

**ВНИМАНИЕ! В целях безопасности следует поступать согласно данным в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.**
**После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! Беречь отвердитель от мороза и влаги!**

## ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ


Tech.info


5:1
25÷30%



30÷50s /20$^{o}$C

60 min. / 20$^{o}$C

2÷3X 1
2÷4 bar
Ø 1,6÷2,0mm


5÷15 min. / 20$^{o}$C

3 - 4h./20$^{o}$C
25 min./60$^{o}$C
200 µm.

10÷15 min.
60-130µm.


P280÷P360

P800÷P1000

## ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На Акриловый Грунт HS можно наносить:

- 2-х компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!

- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
- Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

## ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.