



## 2K WASH PRIMER ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ 2:1

### КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

2K WASH PRIMER Протравливающий Грунт. Активатор 1:2 HARDENER for 2K WASH PRIMER для протравливающего Грунта 2:1

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-компонентный Поливиниловый Протравливающий Грунт с высокими антикоррозионными свойствами, предназначенный для кузовного ремонта. Рекомендуется для нанесения мокрым по мокрому.

### СВОЙСТВА

- Отличная защита стальных поверхностей.
- Легко размешивается и наносится.
- Отличная растекаемость.
- Высокая адгезия к различным поверхностям.

### СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

ВОС для смеси = 780 [г/л]. Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/1) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 780 [г/л].

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Протравливающий Грунт можно наносить на:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Гальваническую оцинкованную сталь, предварительно матированную и обезжиренную.
- Полиэфирные шпатлевки.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия. Для шлифования рекомендуем:

- наждачную бумагу с градацией P280÷P320 для шлифования вручную по сухому, по мокрому P400.
- наждачную бумагу с градацией P180÷P220 (для машинного шлифования по сухому).

---





**ВНИМАНИЕ! В целях безопасности следует поступать согласно данным в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.**

**После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!**

---



## ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

 Tech.info	 2:1	 2:1	 18÷20s / 20°C	 48h / 20°C
 1÷2X 1 2÷2,5 bar Ø 1,2÷1,5mm	 5÷15min. / 20°C	 8h./20°C 45min./60°C		
 NOT GRIND				

## ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На Антикоррозионный Грунт Wash Primer 2:1 можно наносить:

- 2-компонентные акриловые грунты.
- Антигравий

---

**ВНИМАНИЕ!** На протравливающий грунт не наносить полиэфирные шпатлевки и акриловые лаки.

---

## ПРИМЕЧАНИЕ

Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!

- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2К применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

## ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.